

SEED Material Information

製品名	デザインタイル		
用途	各種昇華転写機で作画するタイルカーペット媒体として最適です。		
特徴	<ul style="list-style-type: none">・昇華転写プリントにより、高精細な表現が可能です。・表面（パイル素材）は、ポリエステルを採用し、裏面（バックング層）は、加工時の熱による反り・寸法安定対策を施してあります。・一般的なタイルカーペットと、遜色なくご使用頂ける品質を保持しております。・防炎認定、VOC放散自主基準統一マーク（F☆☆☆☆）使用認可を取得しております。*1 防炎性能試験番号：E2120442 / 等級F☆☆☆☆認定番号：J13-30928		
品番・規格	C S - T	50cm×50cm	16枚/ケース
製品特徴	材質	ポリエステル100%	
	パイル形状	ループパイル	
	厚み（代表値）	6.5mm	
	重さ（代表値）	4,975 g /㎡	
	引張強さ	縦方向824、横方向546	(JIS L 1096)
	伸び率	縦方向34.8、横方向3.3	(JIS L 1096)
	パイル糸の引抜き強さ	54.75	(JIS L 1021-8)
	帯電性	0.0 kV	(JIS L 1021-16)
	耐光染色堅牢度	4級以上	
	摩擦染色堅牢度	乾燥3-4級、湿潤4級	
加工要項	転写温度（目安）	170℃ ～ 200℃	
	転写時間（目安）	200秒 ～ 300秒	
	プレス圧（目安）	設備によりことなりますので事前にテストを行い調整して下さい。 (圧が強い場合、パイルの潰れ具合が多くなります。)	
注意事項	<ul style="list-style-type: none">・加工直後は、大変熱くなっております。火傷には十分気をつけてご使用下さい。・変色・変質の原因となる為、高温・高湿・水濡れ・直射日光を避け保管して下さい。・当商品は屋内用床材として開発されておりますので、屋外でのご使用や前記以外の用途にてご使用の場合は、必ず事前にご確認の上ご使用下さい。・プリント加工機および使用インクによって、記載物性値を得られない可能性があります。 <p>*1 原反材料での認定となります。印刷後は後加工となる事から別途証明する必要があります。</p>		



株式会社シード

東京都千代田区神田錦町1丁目4番8号・TEL 03-6807-2681 / FAX 03-6807-2682

<http://www.seed-sp.co.jp> ・ E-mail : info@seed-sp.co.jp