

SEED Material Support

製品名：DSコンビシート

1




収縮の少ない方がBEST

出力

糊付き塩ビフィルム または 糊付き合成紙に出力します。

2



ラミネート加工

表面保護にラミネートフィルム加工をします。(加工後1日程度放置)
※インクが完全に乾いた状態にて加工下さい
※専用フロアラミネートフィルムをご使用ください

3



ラバーシート準備

予め、必要サイズにカットします。
ライナーフィルムを剥がします。
※IJプリント物と貼り合わせる直前に剥がしてください。

4



貼り合わせ

②のIJプリント物と、ラバーシートを貼り合わせます。
※手貼りもしくはラミネーター機
※手貼りの場合は、再度ラミネーター機へ通してください


5



安定

粘着の安定の為、貼り合わせた物を1日程度放置します。

6



仕上げ

仕上げサイズにカットします。
角部分を剥がれにくくする為、角丸加工をお勧めします。

7



完成

製品を丸める際は、プリント面を表にして丸めてください。
※ラバー面を表にして丸めると、シート面とラバー面が剥離しトンネルが入る恐れがあります。



株式会社シード

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町1丁目4-8
Tel : 03-6807-2681
Fax : 03-6807-2682
mail : info@seed-sp.co.jp